

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-155114

(43)Date of publication of application : 28.05.2002

(51)Int.Cl.

C08F 20/40
C07C 67/03
C07C 69/54
C08F299/02
// C07B 61/00

(21)Application number : 2001-260037

(71)Applicant : NIPPON SHOKUBAI CO LTD

(22)Date of filing : 29.08.2001

(72)Inventor : YURUGI KEIJI
YAMAGUCHI HIROKO

(30)Priority

Priority number : 2000266770 Priority date : 04.09.2000 Priority country : JP

(54) VINYL ETHER GROUP-CONTAINING (METH)ACRYLIC ESTER MANUFACTURING METHOD, VINYL ETHER GROUP PENDANT RADICAL POLYMER, AND CROSSLINKED BODY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an industrial method for manufacturing vinyl ether group-containing (meth)acrylic esters, capable of both radical and ionic polymerization, a radical polymer, and a crosslinked body.

SOLUTION: (Meth)acrylic esters represented by formula (1) and oligoalkylene glycol monovinyl ethers represented by formula (2) are caused to react with each other in the presence of a tin compound and/or an acetylacetonate complex. A vinyl ether group pendant radical polymer is obtained by radical polymerization of the monomer, and a crosslinked body by radical polymerization and cationic polymerization. $\text{CH}_2=\text{CR}_1-\text{COOR}_2$ (1) $\text{CHR}_3=\text{CH}-(\text{OCHR}_4\text{CHR}_5)_n-\text{OH}$ (2) In formula (1), R1 denotes a hydrogen atom or a methyl group and R2 denotes an organic residual. In formula (2), R3 denotes a hydrogen atom or an organic residue, R4 and R5 respectively and independently denote a hydrogen atom or an organic residue, and n denotes an integer of at least 2.

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-155114

(P2002-155114A)

(43) 公開日 平成14年5月28日 (2002. 5. 28)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード* (参考)
C 0 8 F 20/40		C 0 8 F 20/40	4 H 0 0 6
C 0 7 C 67/03		C 0 7 C 67/03	4 H 0 3 9
69/54		69/54	Z 4 J 0 2 7
C 0 8 F 299/02		C 0 8 F 299/02	4 J 1 0 0
// C 0 7 B 61/00	3 0 0	C 0 7 B 61/00	3 0 0
審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 30 頁)			

(21) 出願番号 特願2001-260037(P2001-260037)

(22) 出願日 平成13年8月29日(2001. 8. 29)

(31) 優先権主張番号 特願2000-266770(P2000-266770)

(32) 優先日 平成12年9月4日(2000. 9. 4)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000004628

株式会社日本触媒

大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号

(72) 発明者 万木 啓嗣

大阪府吹田市西御旅町5番8号 株式会社

日本触媒内

(72) 発明者 山口 博子

大阪府吹田市西御旅町5番8号 株式会社

日本触媒内



最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ビニルエーテル基含有 (メタ) アクリル酸エステル類の製造方法並びにビニルエーテル基ペンダントラジカル重合体および架橋体

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 ラジカル重合性及びイオン重合性を併せ持つビニルエーテル基含有 (メタ) アクリル酸エステル類の工業的な製造方法、並びにラジカル重合体及び架橋体の提供。

【解決手段】 下記一般式 (1) で表される (メタ) アクリル酸エステル類と、下記一般式 (2) で表されるオリゴアルキレングリコールモノビニルエーテル類とをスズ化合物及び／又はアセチルアセトナート錯体の存在下に反応させる。該モノマーをラジカル重合することによりビニルエーテル基ペンダントラジカル重合体を、又、ラジカル重合及びカチオン重合することにより架橋体を得る。




(2)

〔式 (1) 中、 R^1 は水素原子又はメチル基を表し、 R^2 は有機残基を表す；式 (2) 中、 R^3 は水素原子又は有機残基を表し、 R^4 及び R^5 はそれぞれ独立して水素原子又は有機残基を表し、 n は2以上の整数を表す〕

【特許請求の範囲】


【請求項1】 下記一般式(1)：



(式中、 R^1 は水素原子またはメチル基を表し、 R^2 は有機残基を表す) で表される(メタ)アクリル酸エステル類と、下記一般式(2)：




(式中、 R^3 は水素原子または有機残基を表し、 R^4 および R^5 はそれぞれ独立して水素原子または有機残基を表し、 n は2以上の正数を表す) で表されるオリゴアルキレングリコールモノビニルエーテル類とをスズ化合物および/またはアセチルアセトナート錯体の存在下に反応させることを特徴とする下記一般式(3)：



(式中、 R^1 は水素原子またはメチル基を表し、 R^3 は水素原子または有機残基を表し、 R^4 および R^5 はそれぞれ独立して水素原子または有機残基を表し、 n は2以上の正数を表す) で表されるビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類の製造方法。


【請求項2】 下記一般式(3)：




(式中、 R^1 は水素原子またはメチル基を表し、 R^3 は水素原子または有機残基を表し、 R^4 および R^5 はそれぞれ独立して水素原子または有機残基を表し、 n は2以上の正数を表す) で表される構造単位およびラジカル重合開始剤末端を有する数平均分子量1,000~20,000のビニルエーテル基ペンダントラジカル重合体。

【請求項5】 下記一般式(5)：

【化2】




(式中、 R^1 は水素原子またはメチル基を表し、 R^3 は水素原子または有機残基を表し、 R^4 および R^5 はそれぞれ独立して水素原子または有機残基を表し、 n は2以上の正数を表す) で表される構造単位およびラジカル重合開始剤末端を有する数平均分子量1,000~20,



(式中、 R^1 は水素原子またはメチル基を表し、 R^3 は水素原子または有機残基を表し、 R^4 および R^5 はそれぞれ独立して水素原子または有機残基を表し、 n は2以上の正数を表す) で表わされるビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類を必須に含むモノマー成分をラジカル重合してなるラジカル重合開始剤末端を有するビニルエーテル基ペンダントラジカル重合体。

【請求項3】 下記一般式(3)：




(式中、 R^1 は水素原子またはメチル基を表し、 R^3 は水素原子または有機残基を表し、 R^4 および R^5 はそれぞれ独立して水素原子または有機残基を表し、 n は2以上の正数を表す) で表わされるビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類を必須に含むモノマー成分をラジカル重合開始剤を用いてラジカル重合することを特徴とするビニルエーテル基ペンダントラジカル重合体の製造方法。

【請求項4】 下記一般式(4)：

【化1】


000,000のラジカルーカチオン重合架橋体。

【請求項6】 下記一般式(3)：



(式中、 R^1 は水素原子またはメチル基を表し、 R^3 は水素原子または有機残基を表し、 R^4 および R^5 はそれぞれ独立して水素原子または有機残基を表し、 n は2以上の正数を表す) で表わされるビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類を必須に含むモノマー成分をラジカル重合工程およびカチオン重合工程を行うことを特徴とする下記一般式(5)：

【化3】



(式中、 R^1 は水素原子またはメチル基を表し、 R^3 は水素原子または有機残基を表し、 R^4 および R^5 はそれ

ぞれ独立して水素原子または有機残基を表し、 n は2以上の正数を表す)で表される構造単位を有するラジカル-カチオン重合架橋体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類の製造方法、該モノマーをラジカル重合したビニルエーテル基ペンダントラジカル重合体およびラジカル-カチオン重合架橋体に関するものである。

【0002】さらに詳しくは、熱、紫外線、放射線、電子線、ラジカル重合開始剤、酸等により容易に単独重合または他の重合性化合物と共重合することが可能である異種の重合性基(メタ)アクリロイル基とビニルエーテル基)を分子内に併せ持つビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類の製造方法、該モノマーをラジカル重合したビニルエーテル基ペンダントラジカル重合体およびラジカル-カチオン重合架橋体に関するものである。

【0003】異種の重合性基を分子内に併せ持つビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類は、医薬原料、合成中間体さらに重合性材料として広範囲に用いられる有用な化合物である。

【0004】また、(メタ)アクリロイル基を重合させたビニルエーテル基ペンダントラジカル重合体は、UV/E B硬化に対応するプレポリマーとして有用である。さらに、ラジカル-カチオン重合架橋体は、強度、密着性、耐候性に優れた樹脂として有用である。

【0005】

【従来の技術】ラジカル重合性基とイオン重合性基を分子内に併せ持つ異種重合性モノマーとして、ビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類が従来より知られている。

【0006】しかしながら、従来のモノマーの多くはラジカル重合性基とイオン重合性基の距離が近く、一方の重合体(例えばラジカル重合体)とした場合、他方の重合性(例えばイオン重合性)を十分に発揮しにくいものであった。

【0007】ラジカル重合性およびイオン重合性を併せ持ち、一方の重合体とした場合にも他方の重合性を十分に発揮できるビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類としてラジカル重合性基とイオン重合性基の間にオリゴアルキレングリコール骨格をスペーサーとして導入したビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類が、ラジカル重合性およびイオン重合性を併せ持ち、かつ一方の重合体とした場合にも他方の重合性を十分に発揮できるモノマーであると考えられる。

【0008】この様なモノマーの製造方法としては、特開2000-154223号公報並びに米国特許第5264307号公報にメタクリル酸クロライドとジエチレ

ングリコールモノビニルエーテルを反応させる製造方法が開示されているが、上記の製造方法は、高価かつ危険な原料を使用するものであり、工業的に満足できるものではない。また、Zh.Org.Khim.18(3)528-531(1982)にメタクリル酸メチルとジエチレングリコールモノビニルエーテルをジエチレングリコールモノビニルエーテルの金属アルコキッドを触媒として製造する方法が開示されているが、上記の製造方法は、入手困難な触媒を使用するものであり、工業的に満足できるものではない。さらに、特公昭55-39533号公報並びに特開昭48-34112号公報に(メタ)アクリル酸と ω -ハロゲノアルキルビニルエーテルを塩基性触媒の存在下に反応させる製造方法が開示されているが、上記の製造方法は、高価かつ危険な原料を使用するものであり、工業的に満足できるものではない。

【0009】また、特開2000-154223号公報には、該ビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類の(メタ)アクリロイル基をアニオン重合させたビニルエーテル基ペンダントアニオン重合体の製造方法並びにアニオン重合後にカチオン重合を行った架橋体の製造方法が開示されているが、アニオン重合は空気中の微量の水分の影響を受ける等の問題点があり工業的に有利ではない。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記のごとき状況に鑑みてなされたものであり、ラジカル重合性およびカチオン重合性を併せ持ち、一方の重合体とした場合にも他方の重合性を十分に発揮できるビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類の工業的な製造方法を提供するとともに、該ビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類を工業的に有利な重合方法であるラジカル重合することにより得られるペンダントビニルエーテル基含有ラジカル重合体およびラジカル-カチオン重合架橋体を提供することを目的とするものである。

【0011】

【課題を解決するための手段】本願発明者らは、ラジカル重合性およびカチオン重合性を併せ持ち、一方の重合体とした場合にも他方の重合性を十分に発揮できるオリゴアルキレングリコール骨格をスペーサーとして導入したビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類の工業的な製造方法を提供するため鋭意検討を重ねた結果、(メタ)アクリル酸エステル類とオリゴアルキレングリコールモノビニルエーテル類を特定の触媒の存在下に反応させることにより工業的に製造できることを見出し、本発明を完成させるに至った。

【0012】また、本願発明者らは、該ビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類より、ビニルエーテル基ペンダントラジカル重合体並びにラジカル-カチオン重合架橋体が見出され、本発明を完成させるに至った。

10

20

30

40

50

【0013】

【発明の実施の形態】本発明にかかる（メタ）アクリル酸エステル類は、前記一般式（1）で表される化合物であれば特に限定されず、式中の R^1 で示される置換基が水素原子またはメチル基であり、 R^2 で表される置換基が有機残基である。

【0014】前記一般式（1）中の R^2 で表される有機残基とは、例えば炭素数1～10の飽和および／または不飽和の直鎖状、分枝状または環状のアルキル基、炭素数6～11の芳香族基等が挙げられる。これらの内、炭素数1～5の飽和アルキル基が好適に用いられる。

【0015】前記一般式（1）で表される（メタ）アクリル酸エステル類の代表例としては、特に限定されるわけではないが、具体的には、（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸プロピル、（メタ）アクリル酸ブチル、（メタ）アクリル酸ペンチル、（メタ）アクリル酸ヘキシル、（メタ）アクリル酸2-エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシル、（メタ）アクリル酸フェニル、（メタ）アクリル酸ベンジル等が挙げられる。これらの内、（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸プロピル、（メタ）アクリル酸ブチルが好適に用いられる。これらの（メタ）アクリル酸エステル類は単独でもあるいは2種類以上を適宜混合して用いることもできる。

【0016】本発明にかかるオリゴアルキレングリコールモノビニルエーテル類は、前記一般式（2）で表される化合物であれば特に限定されず、式中の R^3 で示される置換基が水素原子または有機残基であり、 R^4 および R^5 で表される置換基がそれぞれ独立して水素原子または有機残基であり、 n は2以上の正数である。

【0017】前記一般式（2）中の R^3 で表される有機残基とは、例えば炭素数1～10の直鎖状、分枝状または環状のアルキル基、炭素数6～11の芳香族基等が挙げられる。これらの内、炭素数1～2のアルキル基が好適に用いられる。

【0018】前記一般式（2）中の R^4 および R^5 で表される有機残基とは、例えば炭素数1～10の直鎖状、分枝状または環状のアルキル基、炭素数1～5のハロゲン化（例えば塩素化、臭素化またはフッ素化）アルキル基、炭素数6～11の芳香族基等が挙げられる。これらの内、炭素数1～2のアルキル基、炭素数1～2のハロゲン化アルキル基、炭素数6～8の芳香族基が好適に用いられる。

【0019】前記一般式（2）で表されるオリゴアルキレングリコールモノビニルエーテル類の代表例としては、特に限定されるわけではないが、具体的には、2-（ビニロキシエトキシ）エタノール、2-（ビニロキシイソプロポキシ）エタノール、2-（ビニロキシエトキシ）プロパノール、2-（ビニロキシイソプロポキシ）

プロパノール、2-（ビニロキシエトキシ）イソプロパノール、2-（ビニロキシイソプロポキシ）イソプロパノール、2-（ビニロキシエトキシエトキシ）エタノール、2-（ビニロキシエトキシイソプロポキシ）エタノール、2-（ビニロキシイソプロポキシエトキシ）エタノール、2-（ビニロキシエトキシエトキシ）プロパノール、2-（ビニロキシイソプロポキシエトキシ）プロパノール、2-（ビニロキシエトキシエトキシ）イソプロパノール、2-（ビニロキシエトキシイソプロポキシ）イソプロパノール、2-（ビニロキシイソプロポキシエトキシ）イソプロパノール、2-（ビニロキシエトキシエトキシ）エタノール、2-（ビニロキシエトキシエトキシエトキシ）エタノール、2-（イソプロポキシエトキシ）エタノール、2-（イソプロポキシエトキシエトキシ）エタノール、2-（イソプロポキシエトキシエトキシエトキシ）エタノール、2-（イソプロポキシエトキシエトキシエトキシエトキシ）エタノール、ポリエチレングリコールモノビニルエーテル、ポリプロピレングリコールモノビニルエーテル等が挙げられる。これらの内、2-（ビニロキシエトキシ）エタノール、2-（ビニロキシエトキシエトキシ）エタノール、2-（ビニロキシエトキシエトキシエトキシ）エタノールが好適に用いられる。これらのオリゴアルキレングリコールモノビニルエーテル類は単独でもあるいは2種類以上を適宜混合して用いることもできる。

【0020】本発明にかかるオリゴアルキレングリコールモノビニルエーテル類は、オリゴアルキレングリコール類へのアセチレンの付加反応（いわゆるレッベ法）；オリゴアルキレングリコール類の気相脱水反応；等の方法により製造できることが知られている。

【0021】本発明にかかるビニルエーテル基含有（メタ）アクリル酸エステル類は、前記一般式（3）で表される化合物であれば特に限定されず、式中の R^1 で示される置換基が水素原子またはメチル基であり、 R^3 で示される置換基が水素原子または有機残基であり、 R^4 および R^5 で表される置換基がそれぞれ独立して水素原子または有機残基であり、 n は2以上の正数である。

【0022】前記一般式（3）中の R^1 、 R^3 、 R^4 および R^5 で表される有機残基とは、前述の定義と同義である。

【0023】前記一般式（3）で表されるビニルエーテル基含有（メタ）アクリル酸エステル類の代表例としては、特に限定されるわけではないが、具体的には、（メタ）アクリル酸2-（ビニロキシエトキシ）エチル、（メタ）アクリル酸2-（ビニロキシイソプロポキシ）エチル、（メタ）アクリル酸2-（ビニロキシエトキシ）プロピル、（メタ）アクリル酸2-（ビニロキシエトキシ）イソプロピル、（メタ）アクリル酸2-（ビニロキシイソプロポキシ）プロピル、（メタ）アクリル酸

10

20

30

40

50

2- (ビニロキシイソプロポキシ) イソプロピル、(メタ) アクリル酸 2- (ビニロキシエトキシエトキシ) エチル、(メタ) アクリル酸 2- (ビニロキシエトキシイソプロポキシ) エチル、(メタ) アクリル酸 2- (ビニロキシイソプロポキシエトキシ) エチル、(メタ) アクリル酸 2- (ビニロキシイソプロポキシイソプロポキシ) エチル、(メタ) アクリル酸 2- (ビニロキシエトキシイソプロポキシ) プロピル、(メタ) アクリル酸 2- (ビニロキシエトキシイソプロポキシ) プロピル、(メタ) アクリル酸 2- (ビニロキシイソプロポキシイソプロポキシ) プロピル、(メタ) アクリル酸 2- (ビニロキシエトキシエトキシ) イソプロピル、(メタ) アクリル酸 2- (ビニロキシエトキシイソプロポキシ) イソプロピル、(メタ) アクリル酸 2- (ビニロキシイソプロポキシイソプロポキシ) イソプロピル、(メタ) アクリル酸 2- (ビニロキシエトキシエトキシエトキシ) エチル、(メタ) アクリル酸 2- (ビニロキシエトキシエトキシエトキシ) エチル、(メタ) アクリル酸 2- (イソプロポキシエトキシエトキシ) エチル、(メタ) アクリル酸 2- (イソプロポキシエトキシエトキシエトキシ) エチル、(メタ) アクリル酸 2- (イソプロポキシエトキシエトキシエトキシ) エチル、(メタ) アクリル酸ポリエチレングリコールモノビニルエーテル、(メタ) アクリル酸ポリプロピレングリコールモノビニルエーテル等が挙げられる。これらの内、(メタ) アクリル酸 2- (ビニロキシエトキシ) エチル、(メタ) アクリル酸 2- (ビニロキシエトキシエトキシ) エチル、(メタ) アクリル酸 2- (ビニロキシエトキシエトキシエトキシ) エチルが好適に製造される。これらのビニルエーテル基含有(メタ) アクリル酸エステル類は単独でもあるいは2種類以上を同時に製造することもできる。

【0024】一般式(1)で表される(メタ)アクリル酸エステル類と一般式(2)で表されるオリゴアルキレングリコールモノビニルエーテル類とを反応させ、一般式(3)で表されるビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類を工業的に製造するには、特定の触媒の存在下で反応させる必要が有る。

【0025】前記特定の触媒とは、スズ化合物、アセチルアセトナート錯体化合物であり、具体的には、リチウムアセチルアセトナート、ジルコニアテトラアセチルアセトナート、亜鉛ジアセチルアセトナート、ジブチルジスズジアセチルアセトナート等のアセチルアセトナート錯体；ジメチルスズオキシド、ジブチルスズオキシド、ジオクチルスズオキシド、ジメチルスズジクロライド、ビス(ジブチルスズアセテート)オキシド、ビ

ス(ジブチルスズラウレート)オキシド、ビス(ジブチルスズオレート)オキシド、ジブチルスズジアセテート、ジブチルスズジラウレート、ブチルスズトリアセテート等のスズ化合物；である。これらの中でもジルコニアアセチルアセトナート、ジメチルスズオキシド、ジブチルスズオキシド、ジオクチルスズオキシド、ビス(ジブチルスズアセテート)オキシド、ビス(ジブチルスズラウレート)オキシド、ジブチルスズジアセテート、ジブチルスズジラウレートが好適である。これらの触媒は、単独でも2種類以上を適宜混合して併用してもよい。

【0026】前記触媒の使用量は、特に限定されるものではないが、具体的には、一般式(2)で表されるオリゴアルキレングリコールモノビニルエーテル類に対して、0.001モル%以上が好ましく、0.005モル%以上がより好ましく、0.01モル%以上がさらに好ましく、0.05モル%以上が特に好ましく、20モル%以下が好ましく、15モル%以下がより好ましく、10モル%以下がさらに好ましく、5モル%が特に好ましい。前記触媒使用量の範囲が、収率の点、経済性の点で好ましい。

【0027】(メタ)アクリル酸エステル類とオリゴアルキレングリコールモノビニルエーテル類の反応モル比は、特に限定されるものではないが、具体的には(メタ)アクリル酸エステル類/オリゴアルキレングリコールモノビニルエーテル類のモル比が6/1~1/5の範囲が好ましく、5/1~1/3の範囲がより好ましく、4/1~1/2の範囲がさらに好ましく、3/1~1/1の範囲が特に好ましい。前記モル比の範囲が、収率の点および経済性の点で好ましい。

【0028】(メタ)アクリル酸エステル類とオリゴアルキレングリコールモノビニルエーテル類による製造方法では、反応により生成する副生アルコールを反応系外へ除去することが好ましい。

【0029】前記副生アルコールの除去方法としては、例えば、減圧下で反応を行う方法、共沸溶媒を用いて反応を行う方法、吸着剤の存在下で反応を行う方法等が挙げられる。これらの内、減圧下で反応を行う方法、共沸溶媒を用いて反応を行う方法が好ましい。

【0030】前記共沸溶媒については、反応を阻害しないものであれば特に制限はなく、具体的には、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、ベンゼン、トルエン、キシレン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン、クロロホルム、塩化メチレン、1,2-ジクロロエタン、クロロベンゼン等を挙げることができる。また、過剰に用いた(メタ)アクリル酸エステル類を共沸溶媒とすることもできる。これらの共沸溶媒は、単独でも2種類以上を適宜併用して用いてもよい。

【0031】前記(メタ)アクリル酸エステル類以外の

共沸溶媒を使用した場合の使用量は特に限定されるものではなく、具体的には、(メタ)アクリル酸エステル類とオリゴアルキレングリコールモノビニルエーテル類の合計重量の0~300重量%、好ましくは0~200重量%、さらに好ましくは0~150重量%、特に好ましくは0~100重量%の範囲内となるように使用すればよい。前記有機溶剤使用量の範囲が、収率の点および経済性の点で好ましい。

【0032】前記反応の反応温度は、特に限定されるものではないが、生成する副生アルコールの沸点あるいは共沸温度以上であることが好ましい。具体的には、40℃以上が好ましく、50℃以上がさらに好ましく、60℃以上が特に好ましく、180℃以下が好ましく、170℃以下がさらに好ましく、160℃以下が特に好ましい。反応圧力は、特に限定されるものではなく、常圧、加圧および減圧の何れであってもよい。また、反応時間は、上記反応が完結するように、適宜設定すればよい。

【0033】前記一般式(3)で表されるビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類の製造は、ラジカル重合禁止剤、またはラジカル重合禁止剤と塩基性化合物の存在下で反応させることが、重合を抑制し、収率の点で好ましい。

【0034】前記ラジカル重合禁止剤としては、特に限定されるものではないが、具体的には、ヒドロキノン、メトキシヒドロキノン、ベンゾキノン、*p*-tert-ブチルカテコール等のキノン系重合禁止剤；2,6-ジ-tert-ブチルフェノール、2,4-ジ-tert-ブチルフェノール、2-tert-ブチル-4,6-ジメチルフェノール、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール等のアルキルフェノール系重合禁止剤；アルキル化ジフェニルアミン、N,N'-ジフェニル-p-フェニレンジアミン、フェノチアジン、4-ヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン、4-ベンゾイルオキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン、1,4-ジヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン、1-ヒドロキシ-4-ベンゾイルオキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン等のアミン系重合禁止剤；ジメチルジチオカルバミン酸銅、ジエチルジチオカルバミン酸銅、ジブチルジチオカルバミン酸銅等のジチオカルバミン酸銅系重合禁止剤；2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-N-オキシド、4-ヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-N-オキシド、4-ベンゾイルオキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-N-オキシド、4-ヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-N-オキシドのエステル等のN-オキシド系重合禁止剤；等が挙げられる。

【0035】これらの内、好ましいラジカル重合禁止剤としてキノ系重合禁止剤、アミン系重合禁止剤、ジチ

オカルバミン酸銅系重合禁止剤、N-オキシド系重合禁止剤を挙げることができる。特に好ましいラジカル重合禁止剤として、ヒドロキノン、メトキシヒドロキノン、ベンゾキノン、*p*-tert-ブチルカテコール、フェノチアジン、アルキル化ジフェニルアミン、ジブチルジチオカルバミン酸銅、4-ヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-N-オキシド、4-ヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-N-オキシドのエステル等を挙げることができる。これらのラジカル重合禁止剤は、単独でも、あるいは2種以上を適宜組み合わせ使用することもできる。

【0036】上記ラジカル重合禁止剤の添加量は、用いる一般式(1)で表される(メタ)アクリル酸エステル類および製造される一般式(3)で表されるビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類の種類にもよるが、該(メタ)アクリル酸エステル類に対して、0.0001重量%以上が好ましく、0.0005重量%以上がより好ましく、0.001重量%以上がさらに好ましく、0.002重量%以上が特に好ましく、5重量%以下が好ましく、1重量%以下がより好ましく、0.1重量%以下が特に好ましい。前記ラジカル重合禁止剤添加量の範囲が、収率の点、重合抑制の点および経済性の点で好ましい。

【0037】前記塩基性化合物としては、特に限定されるものではないが、具体的には、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化セシウム、水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム等のアルカリ(土類)金属水酸化物；炭酸水素リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素セシウム、炭酸水素マグネシウム、炭酸水素カルシウム、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム等のアルカリ(土類)金属炭酸塩；酢酸リチウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、酢酸セシウム、酢酸マグネシウム、酢酸カルシウム等のアルカリ(土類)金属カルボン酸塩；ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、ナトリウムブトキシド、カリウムメトキシド、カリウムエトキシド、カリウムブトキシド等のアルカリ(土類)金属アルコキシド；アンモニア、メチルアミン、エチルアミン、ブチルアミン、エタノールアミン、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジブチルアミン、ジエタノールアミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリブチルアミン、トリス(2-エチルヘキシル)アミン、トリエタノールアミン、エチレンジアミン、テトラメチルエチレンジアミン、トレン、1,4-ジアザビシクロ[2,2,2]オクタン、アニリン、メチルアニリン、ジメチルアニリン、ピリジン、ピペリジン、ピコリン、N,N'-ジメチル-p-トルイジン、ルチジン、キノリン、イソキノリン、コリジン等のアミン類；等が挙げられる。

【0038】これらのなかでも、水酸化ナトリウム、水

酸化カリウム、トリブチルアミン、トリス(2-エチルヘキシル)アミン、トリエタノールアミンが好適に用いられる。これらの塩基性化合物は、単独でも、あるいは2種以上を適宜組み合わせて使用することもできる。

【0039】上記塩基性化合物の添加量は、用いる一般式(1)で表される(メタ)アクリル酸エステル類、一般式(2)で表される水酸基含有ビニルエーテル類および製造される一般式(3)で表されるビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類の種類にもよるが、該(メタ)アクリル酸エステル類に対して、0.0001重量%以上が好ましく、0.0005重量%以上がより好ましく、0.001重量%以上がさらに好ましく、0.002重量%以上が特に好ましく、5重量%以下が好ましく、1重量%以下がより好ましく、0.1重量%以下が特に好ましい。前記塩基性化合物添加量の範囲が、収率の点、重合抑制の点および経済性の点で好ましい。

【0040】上記ラジカル重合禁止剤と塩基性化合物を組み合わせて共存させることにより、用いる一般式

(1)で表される(メタ)アクリル酸エステル類、一般式(2)で表される水酸基含有ビニルエーテル類および製造される一般式(3)で表されるビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類の重合をより効果的に抑制することができる。その場合におけるラジカル重合禁止剤と塩基性化合物の割合は特に限定されるものではなく、それぞれが前述の範囲内にあればよい。

【0041】本発明にしたがって製造された一般式

(3)で表されるビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類は、反応溶液を精製することによって得ることができる。上記精製手段は特に限定されるものではないが、蒸留法、抽出法およびカラムクロマト法等によって分離・精製することができる。これらの方法は組み合わせて実施してもよい。これらの内、蒸留法が特に好ましい。

【0042】本発明のラジカル重合開始剤末端を有するビニルエーテル基ペンダントラジカル重合体は、前記一般式(3)で表わされるビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類を必須に含むモノマー成分をラジカル重合開始剤を用いてラジカル重合してなる重合体である。

【0043】本発明にかかるラジカル重合開始剤末端を有するビニルエーテル基ペンダントラジカル重合体は、前記一般式(3)で表されるビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類を単独、あるいは、ラジカル共重合可能な重合性化合物と、ラジカル重合開始剤の存在下、公知の種々のラジカル重合方法、例えば、溶液重合、乳化重合、懸濁重合、塊状重合等により容易に製造される。この際、熱、紫外線、放射線、電子線等を利用しても良い。

【0044】前記ラジカル重合開始剤としては、特に限

定されるものではないが、具体的には、メチルエチルケトンパーオキシド、シクロヘキサノンパーオキシド、メチルシクロヘキサノンパーオキシド、メチルアセトアエテートパーオキシド、アセチルアセテートパーオキシド、1,1-ビス(t-ヘキシルパーオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン、1,1-ビス(t-ヘキシルパーオキシ)-シクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)-2-メチルシクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)-シクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)シクロドデカン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)ブタン、2,2-ビス(4,4-ジ-t-ブチルパーオキシシクロヘキシル)プロパン、p-メンタンハイドロパーオキシド、ジイソプロピルベンゼンハイドロパーオキシド、1,1,3,3-テトラメチルブチルハイドロパーオキシド、クメンハイドロパーオキシド、t-ヘキシルハイドロパーオキシド、t-ブチルハイドロパーオキシド、 α , α' -ビス(t-ブチルパーオキシ)ジイソプロピルベンゼン、ジクミルパーオキシド、2,5-ジメチル-2,5-ビス(t-ブチルパーオキシ)ヘキサン、t-ブチルクミルパーオキシド、ジ-t-ブチルパーオキシド、2,5-ジメチル-2,5-ビス(t-ブチルパーオキシ)ヘキシ-3,イソブチルパーオキシド、3,5,5-トリメチルヘキサノイルパーオキシド、オクタノイルパーオキシド、ラウロイルパーオキシド、ステアロイルパーオキシド、スクシン酸パーオキシド、m-トルオイルパーオキシド、ベンゾイルパーオキシド、ジ-n-プロピルパーオキシジカーボネート、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート、ビス(4-t-ブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネート、ジ-2-エトキシエチルパーオキシジカーボネート、ジ-2-エトキシヘキシルパーオキシジカーボネート、ジ-3-メトキシブチルパーオキシジカーボネート、ジ-s-ブチルパーオキシジカーボネート、ジ(3-メチル-3-メトキシブチル)パーオキシジカーボネート、 α , α' -ビス(ネオデカノイルパーオキシ)ジイソプロピルベンゼン、クミルパーオキシネオデカノエート、1,1,3,3-テトラメチルブチルパーオキシネオデカノエート、1-シクロヘキシル-1-メチルエチルパーオキシネオデカノエート、t-ヘキシルパーオキシネオデカノエート、t-ブチルパーオキシネオデカノエート、t-ヘキシルパーオキシピバレート、t-ブチルパーオキシピバレート、1,1,3,3-テトラメチルブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、2,5-ジメチル-2,5-ビス(2-エチルヘキサノイルパーオキシ)ヘキサン、1-シクロヘキシル-1-メチルエチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、t-ヘキシルパーオキシ-2-エチルヘキサ

ノエート、*t*-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、*t*-ヘキシルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、*t*-ブチルパーオキシイソブチレート、*t*-ブチルパーオキシマレート、*t*-ブチルパーオキシ-3, 5, 5-トリメチルヘキサノエート、*t*-ブチルパーオキシラウレート、*t*-ブチルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、*t*-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキシルモノカーボネート、*t*-ブチルパーオキシアセテート、*t*-ブチルパーオキシ-*m*-トルイルベンゾエート、*t*-ブチルパーオキシベンゾエート、ビス(*t*-ブチルパーオキシ)イソフタレート、2, 5-ジメチル-2, 5-ビス(*m*-トルイルパーオキシ)ヘキサン、*t*-ヘキシルパーオキシベンゾエート、2, 5-ジメチル-2, 5-ビス(ベンゾイルパーオキシ)ヘキサン、*t*-ブチルパーオキシアリルモノカーボネート、*t*-ブチルトリメチルシリルパーオキサイド、3, 3', 4, 4'-テトラ(*t*-ブチルパーオキシカルボニル)ベンゾフェノン、2, 3-ジメチル-2, 3-ジフェニルブタン等の有機過酸化物系開始剤；2-フェニルアゾ-4-メトキシ-2, 4-ジメチルバレロニトリル、1-[(1-シアノ-1-メチルエチル)アゾ]ホルムアミド、1, 1'-アゾビス(シクロヘキサン-1-カルボニトリル)、2, 2'-アゾビス(2-メチルブチロニトリル)、2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル、2, 2'-アゾビス(2, 4-ジメチルバレロニトリル)、2, 2'-アゾビス(4-メトキシ-2, 4-ジメチルバレロニトリル)、2, 2'-アゾビス(2-メチルプロピオンアミジン)ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス(2-メチル-*N*-フェニルプロピオンアミジン)ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス[*N*-(4-クロロフェニル)-2-メチルプロピオンアミジン]ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス[*N*-(4-ヒドロフェニル)-2-メチルプロピオンアミジン]ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス[2-メチル-*N*-(フェニルメチル)プロピオンアミジン]ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス[2-メチル-*N*-(2-プロペニル)プロピオンアミジン]ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス[*N*-(2-ヒドロキシエチル)-2-メチルプロピオンアミジン]ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス[2-(5-メチル-2-イミダゾリン-2-イル)プロパン]ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス[2-(2-イミダゾリン-2-イル)プロパン]ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス[2-(4, 5, 6, 7-テトラヒドロ-1*H*-1, 3-ジアゼピン-2-イル)プロパン]ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス[2-(3, 4, 5, 6-テトラヒドロピリミジン-2-イル)プロパン]ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス[2-(5-ヒドロキシ-3, 4, 5, 6-テトラヒドロピリミジン-2-イル)プロパン]ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス

{2-[1-(2-ヒドロキシエチル)-2-イミダゾリン-2-イル]プロパン}ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス[2-(2-イミダゾリン-2-イル)プロパン]、2, 2'-アゾビス{2-メチル-*N*-[1, 1-ビス(ヒドロキシメチル)-2-ヒドロキシエチル]プロピオンアミド}、2, 2'-アゾビス{2-メチル-*N*-[1, 1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル]プロピオンアミド}、2, 2'-アゾビス[2-メチル-*N*-(2-ヒドロキシエチル)プロピオンアミド]、2, 2'-アゾビス(2-メチルプロピオンアミド)、2, 2'-アゾビス(2, 4, 4-トリメチルペンタン)、2, 2'-アゾビス(2-メチルプロパン)、ジメチル2, 2'-アゾビス(2-メチルプロピオネート)、4, 4'-アゾビス(4-シアノペンタン酸)、2, 2'-アゾビス[2-(ヒドロキシメチル)プロピオニトリル]等のアゾ系開始剤；ジエトキシアセトフェノン、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン、ベンジルジメチルケタール、4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル(2-ヒドロキシ-2-プロピル)ケトン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2-メチル-2-モルホリン(4-チオメチルフェニル)プロパン-1-オン、2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルホリンフェニル)ブタン、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-[4-(1-メチルビニル)フェニル]プロパノンオリゴマー等のアセトフェノン類；ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル等のベンゾイン類；ベンゾフェノン、*o*-ベンゾイル安息香酸メチル、4-フェニルベンゾフェノン、4-ベンゾイル-4'-メチル-ジフェニルサルファイド、3, 3', 4, 4'-テトラ(*t*-ブチルパーオキシカルボニル)ベンゾフェノン、2, 4, 6-トリメチルベンゾフェノン、4-ベンゾイル-*N*, *N*-ジメチル-*N*-[2-(1-オキソ-2-プロペニルオキシ)エチル]ベンゼンメタナミニウムプロミド、(4-ベンゾイルベンジル)トリメチルアンモニウムクロリド等のベンゾフェノン類；2-イソプロピルチオキサントン、4-イソプロピルチオキサントン、2, 4-ジエチルチオキサントン、2, 4-ジクロロチオキサントン、1-クロロ-4-プロボキシチオキサントン、2-(3-ジメチルアミノ-2-ヒドロキシ)-3, 4-ジメチル-9*H*-チオキサントン-9-オンメソクロリド等のチオキサントン類；等が挙げられる。

【0045】これらの中でも好ましいラジカル重合開始剤として、有機過酸化物系開始剤、アゾ系開始剤が挙げられる。より好ましいラジカル重合開始剤として、1, 1-ビス(*t*-ヘキシルパーオキシ)-3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン、1, 1-ビス(*t*-ヘキシルパーオキシ)-シクロヘキサン、1, 1-ビス(*t*-ブ

チルパーオキシ) - 3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン、1, 1-ビス(t-ブチルパーオキシ) - 2-メチルシクロヘキサン、1, 1-ビス(t-ブチルパーオキシ) - シクロヘキサン、1, 1-ビス(t-ブチルパーオキシ) シクロドデカン、1, 1-ビス(t-ブチルパーオキシ) ブタン、2, 2-ビス(4, 4-ジ-*t*-ブチルパーオキシシクロヘキシル) プロパン、1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルハイドロパーオキサイド、クメンハイドロパーオキサイド、*t*-ヘキシルハイドロパーオキサイド、*t*-ブチルハイドロパーオキサイド、*t*-ブチルパーオキサイド、3, 5, 5-トリメチルヘキサノイルパーオキサイド、ラウロイルパーオキサイド、ステアロイルパーオキサイド、スクシン酸パーオキサイド、*m*-トルオイルパーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイド、ビス(4-*t*-ブチルシクロヘキシル) パーオキシジカーボネート、 α , α' -ビス(ネオデカノイルパーオキシ) ジイソプロピルベンゼン、クミルパーオキシネオデカノエート、1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルパーオキシネオデカノエート、1-シクロヘキシル-1-メチルエチルパーオキシネオデカノエート、*t*-ヘキシルパーオキシネオデカノエート、*t*-ブチルパーオキシネオデカノエート、*t*-ヘキシルパーオキシジバレート、*t*-ブチルパーオキシジバレート、1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、2, 5-ジメチル-2, 5-ビス(2-エチルヘキサノイルパーオキシ) ヘキサン、1-シクロヘキシル-1-メチルエチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、*t*-ヘキシルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、*t*-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、*t*-ヘキシルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、*t*-ブチルパーオキシイソプロピレート、*t*-ブチルパーオキシマレート、*t*-ブチルパーオキシ-3, 5, 5-トリメチルヘキサノエート、*t*-ブチルパーオキシラウレート、*t*-ブチルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、*t*-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキシルモノカーボネート、*t*-ブチルパーオキシアセテート、*t*-ブチルパーオキシ-*m*-トルイルベンゾエート、*t*-ブチルパーオキシベンゾエート、ビス(*t*-ブチルパーオキシ) イソフタレート、2, 5-ジメチル-2, 5-ビス(*m*-トルイルパーオキシ) ヘキサン、*t*-ヘキシルパーオキシベンゾエート、2, 5-ジメチル-2, 5-ビス(ベンゾイルパーオキシ) ヘキサン、2-フェニルアゾ-4-メトキシ-2, 4-ジメチルバレロニトリル、1, 1'-アゾビス(シクロヘキサン-1-カルボニトリル)、2, 2'-アゾビス(2-メチルブチロニトリル)、2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル、2, 2'-アゾビス(2, 4-ジメチルバレロニトリル)、2, 2'-アゾビス(4-メトキシ-2, 4-ジメチルバレロニトリル)、2, 2'-アゾビス(2-メチルプロピオンアミジン)

ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス(2-メチル-N-フェニルプロピオンアミジン) ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス[N-(4-ヒドロフェニル)-2-メチルプロピオンアミジン] ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス[N-(2-ヒドロキシエチル)-2-メチルプロピオンアミジン] ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス[2-(5-メチル-2-イミダゾリン-2-イル) プロパン] ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス[2-(1-(2-ヒドロキシエチル)-2-イミダゾリン-2-イル) プロパン] ジヒドロクロリド、2, 2'-アゾビス[2-(2-イミダゾリン-2-イル) プロパン]、2, 2'-アゾビス[2-メチル-N-(2-ヒドロキシエチル) プロピオンアミド]、2, 2'-アゾビス(2, 4, 4-トリメチルペンタン)、2, 2'-アゾビス(2-メチルプロパン)、ジメチル2, 2'-アゾビス(2-メチルプロピオネート) が挙げられる。

【0046】特に好ましいラジカル重合開始剤として、1, 1-ビス(t-ブチルパーオキシ) - 2-メチルシクロヘキサン、1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルハイドロパーオキサイド、クメンハイドロパーオキサイド、*t*-ヘキシルハイドロパーオキサイド、*t*-ブチルハイドロパーオキサイド、*t*-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、*t*-ヘキシルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、*t*-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、*t*-ヘキシルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、*t*-ブチルパーオキシ-*m*-トルイルベンゾエート、*t*-ブチルパーオキシベンゾエート、*t*-ヘキシルパーオキシベンゾエート、2-フェニルアゾ-4-メトキシ-2, 4-ジメチルバレロニトリル、1, 1'-アゾビス(シクロヘキサン-1-カルボニトリル)、2, 2'-アゾビス(2-メチルブチロニトリル)、2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル、2, 2'-アゾビス(2, 4-ジメチルバレロニトリル)、2, 2'-アゾビス(4-メトキシ-2, 4-ジメチルバレロニトリル)、2, 2'-アゾビス(2, 4, 4-トリメチルペンタン)、2, 2'-アゾビス(2-メチルプロパン)、ジメチル2, 2'-アゾビス(2-メチルプロピオネート) が挙げられる。これらのラジカル重合開始剤は、単独でも、あるいは2種以上を適宜組み合わせ使用することもできる。

【0047】上記ラジカル重合開始剤の添加量は、用いる一般式(3)で表されるビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類およびラジカル共重合可能な重合性化合物の種類や組み合わせにもよるが、ビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類およびラジカ

ル共重合可能な重合性化合物の総量に対して、0.001重量%以上が好ましく、0.005重量%以上がより好ましく、0.01重量%以上がさらに好ましく、0.05重量%以上が特に好ましく、25重量%以下が好ましく、20重量%以下がより好ましく、15重量%以下が特に好ましい。前記ラジカル重合開始剤添加量の範囲が、収率の点および経済性の点で好ましい。

【0048】上記のラジカル共重合可能な重合性化合物としては、特に限定されるものではないが、具体的には、(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸ブチル、(メタ)アクリル酸2-エチルヘキシル、(メタ)アクリル酸シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸フェニル、(メタ)アクリル酸ベンジル、(メタ)アクリル酸ジシクロペンタニル、(メタ)アクリル酸イソボルニル、(メタ)アクリル酸2-(アセトアセトキシ)エチル、(メタ)アクリル酸等の(メタ)アクリル酸エステル類；(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸4-ヒドロキシブチル、メチル(α-ヒドロキシメチル)アクリレート、エチル(α-ヒドロキシメチル)アクリレート、カプロラクトン変性ヒドロキシ(メタ)アクリレート、(メタ)アクリル酸4-ヒドロキシメチルシクロヘキシルメチル等の水酸基含有(メタ)アクリル酸エステル類；アクリル酸、メタアクリル酸、マレイン酸、フマル酸、クロトン酸、イタコン酸、無水マレイン酸、カルボキシル基末端カプロラクトン変性(メタ)アクリレート、(メタ)アクリル酸スルホエチル、2-(メタ)アクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート等の酸性官能基含有重合性単量体類；スチレン、α-メチルスチレン、ビニルトルエン、ジビニルベンゼン、酢酸ビニル、塩化ビニル、塩化ビニリデン等のビニル化合物類；ビニルトリクロロシラン、ビニルトリス(β-メトキシエトキシ)シラン、ビニルトリエトキシシラン等の珪素含有重合性単量体類；(メタ)アクリル酸トリフルオロエチル、(メタ)アクリル酸オクタフルオロペンチル、(メタ)アクリル酸ヘプタデカフルオロデシル、(メタ)アクリル酸パーフロオクチルエチル等のハロゲン含有(メタ)アクリル酸エステル類；(メタ)アクリルアミド、N、N-ジメチルアミノプロピル(メタ)アクリルアミド、N-イソプロピル(メタ)アクリルアミド、N-メチロール(メタ)アクリルアミド、(メタ)アクリル酸N、N'-ジメチルアミノエチル、N-メチル-N-ビニルホルムアミド、N-ビニルピリジン、N-ビニルイミダゾール、N-ビニルピロリドン、N-フェニルマレイミド、N-シクロヘキシルマレイミド、2-イソプロペニル-2-オキサゾリン等の窒素原子含有重合性単量体類；エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、トリエチレ

ングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、1,4-ブタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,6-ヘキサジオールジ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート等の多官能性重合性単量体類；(メタ)アクリル酸グリシジル、(メタ)アクリル酸α-メチルグリシジル、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル(メタ)アクリレート等のエポキシ基含有重合性単量体類；2-(メタ)アクリロイルオキシエチルイソシアネート、(メタ)アクリロイルイソシアネート、m-イソプロペニル-α、αジメチルベンジルイソシアネート等のイソシアネート基含有重合性単量体類；4-(メタ)アクリロイルオキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン、1-(メタ)アクリロイル-4-シアノ-4-(メタ)アクリロイルアミノ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン等の紫外線安定性重合性単量体類；等が挙げられる。これらのラジカル共重合可能な重合性化合物は、単独でもあるいは2種類以上を併用して用いることもできる。

【0049】また、ラジカル共重合可能な重合性化合物の使用量、即ち一般式(3)で表されるビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類との割合は、特に限定されるものではないが、使用されるモノマー成分中に前記ビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類が、1~100重量%、より好ましくは、3~100重量%、さらに好ましくは、10~100重量%の割合になるように使用することが、得られる重合体の物性上好ましい。

【0050】また本発明にかかる重合体の1種は、前記一般式(4)で表される構造単位およびラジカル重合開始剤末端を有する数平均分子量1,000~20,000,000のビニルエーテル基ペンダントラジカル重合体である。

【0051】前記一般式(4)で表される構造単位において、式中のR¹、R³、R⁴およびR⁵で表される置換基およびnは、それぞれ前記での定義と同義である。

【0052】本発明にかかるビニルエーテル基ペンダントラジカル重合体を構成する前記一般式(4)で表される構造単位以外の構造単位は、特に限定されるものではないが、前記ビニルエーテル基ペンダントラジカル重合体中に前記一般式(4)で表わされる構造単位を、1~100重量%、より好ましくは2~100重量%、さらに好ましくは3~100重量%、特に好ましくは5~100重量%の割合で含有していることが物性上好ましい。前記一般式(4)で表される構造単位以外の構造単位としては、例えば、前記したラジカル共重合可能な重合性化合物に由来する構造単位が挙げられる。

【0053】前記一般式(4)で表わされる構造単位およびラジカル重合開始剤末端を必須に含むビニルエーテ

ル基ペンダントラジカル重合体の重合度は、数平均分子量 1,000 以上が好ましく、2,000 以上がより好ましく、3,000 以上が特に好ましく、20,000,000 以下が好ましく、10,000,000 以下がより好ましく、5,000,000 以下が特に好ましい。

【0054】前記一般式(4)で表わされる構造単位およびラジカル重合開始剤末端を有するビニルエーテル基ペンダントラジカル重合体の製造方法は、ラジカル重合開始剤の存在下、公知の種々のラジカル重合方法、例えば、溶液重合、乳化重合、懸濁重合、塊状重合等により容易に製造される。この際、熱、紫外線、放射線、電子線等を利用しても良い。

【0055】また本発明にかかる重合体の 1 種は、前記一般式(5)で表される構造単位およびラジカル重合開始剤末端を有する数平均分子量 1,000~20,000,000 のラジカルーカチオン重合架橋体である。

【0056】前記一般式(5)で表される構造単位において、式中の R^1 、 R^3 、 R^4 および R^5 で表される置換基および n は、それぞれ前記での定義と同義である。

【0057】本発明にかかる架橋体を構成する前記一般式(5)で表される構造単位およびラジカル重合開始剤末端以外の構造単位は、特に限定されるものではないが、前記架橋体中に前記一般式(5)で表わされる構造単位を、前記重合体中に 1~100 重量%、より好ましくは 2~100 重量%、さらに好ましくは 3~100 重量%、特に好ましくは 5~100 重量%の割合で含有していることが物性上好ましい。

【0058】前記一般式(5)で表される構造単位以外の構造単位としては、例えば、前記したラジカル共重合可能な重合性化合物に由来する構造単位やカチオン共重合可能な重合性化合物に由来する構造単位が挙げられる。

【0059】上記カチオン共重合可能な重合性化合物としては、特に限定されるものではないが、具体的には、メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、2-エチルヘキシルビニルエーテル、 n -ノニルビニルエーテル、シクロヘキシルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、エトキシエチルビニルエーテル、メトキシエトキシエチルビニルエーテル、エトキシエトキシエチルビニルエーテル、メトキシポリエチレングリコールビニルエーテル、2-ヒドロキシエチルビニルエーテル、4-ヒドロキシブチルビニルエーテル、ジエチレングリコールモノビニルエーテル、ポリエチレングリコールモノビニルエーテル、クロルエチルビニルエーテル等の単官能ビニルエーテル類；スチレン、 α -メチルスチレン、ビニルトルエン、酢酸アリル、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、安息香酸ビニル等の単官能ビニル化合物類；メチルグリシジルエーテル、エチルグリシジルエーテ

ル、ブチルグリシジルエーテル、2-エチルヘキシルグリシジルエーテル、ラウリルグリシジルエーテル、シクロヘキシルグリシジルエーテル、メトキシエチルグリシジルエーテル、エトキシエチルグリシジルエーテル、メトキシエトキシエチルグリシジルエーテル、エトキシエトキシエチルグリシジルエーテル、メトキシポリエチレングリコールグリシジルエーテル等の単官能エポキシ化合物類；3-メチルー3-ヒドロキシメチルオキセタン、3-エチルー3-ヒドロキシメチルオキセタン、3-メチルー3-フェノキシメチルオキセタン、3-エチルー3-フェノキシメチルオキセタン、3-メチルー3-(2-エチルヘキシロキシメチル)オキセタン、3-エチルー3-(2-エチルヘキシロキシメチル)オキセタン等の単官能脂環式エーテル化合物類；エチレングリコールジビニルエーテル、ジエチレングリコールジビニルエーテル、ポリエチレングリコールジビニルエーテル、プロピレングリコールジビニルエーテル、ブチレングリコールジビニルエーテル、ヘキサジオールジビニルエーテル等の多官能ビニルエーテル類；ジビニルベンゼン等の多官能ビニル化合物類；エチレングリコールジグリシジルエーテル、ジエチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル、等の多官能エポキシ化合物類；ジ[1-メチル(3-オキセタニル)]メチルエーテル、ジ[1-エチル(3-オキセタニル)]メチルエーテル、1,4-ビス{[(3-メチルー3-オキセタニル)メトキシ]メチル}ベンゼン、1,4-ビス{[(3-エチルー3-オキセタニル)メトキシ]メチル}ベンゼン、ビス{4-[(3-メチルー3-オキセタニル)メトキシ]メチル}ベンジルエーテル、ビス{4-[(3-エチルー3-オキセタニル)メトキシ]メチル}ベンジルエーテル等の多官能脂環式エーテル化合物類；等が挙げられる。これらのカチオン共重合可能な重合性化合物は、単独でもあるいは2種類以上を併用して用いることもできる。

【0060】前記一般式(5)で表わされる構造単位およびラジカル重合開始剤末端を有するラジカルーカチオン重合架橋体の重合度は、数平均分子量 1,000 以上が好ましく、2,000 以上がより好ましく、3,000 以上が特に好ましく、20,000,000 以下が好ましく、10,000,000 以下がより好ましく、5,000,000 以下が特に好ましい。

【0061】前記一般式(5)で表わされる構造単位およびラジカル重合開始剤末端を有するラジカルーカチオン重合架橋体の製造方法は、(1)前記一般式(4)で表される構造単位およびラジカル重合開始剤末端を有するビニルエーテル基ペンダントラジカル重合体をラジカル重合により製造した後、該重合体を単独またはカチオン共重合可能な重合性化合物とカチオン重合開始剤を用いたカチオン重合で製造する方法；(2)一般式(3)

で表されるビニルエーテル基含有（メタ）アクリル酸エステル類を単独またはラジカル共重合可能な重合性化合物および／またはカチオン共重合可能な重合性化合物とラジカル重合開始剤を用いたラジカル重合とカチオン重合開始剤を用いたカチオン重合を同時に起こして製造する方法；（３）一般式（３）で表されるビニルエーテル基含有（メタ）アクリル酸エステル類を単独またはカチオン共重合可能な重合性化合物とカチオン重合開始剤を用いたカチオン重合により重合体を製造した後、該重合体を単独またはラジカル共重合可能な重合性化合物とラジカル重合開始剤を用いたラジカル重合で製造する方法；等が挙げられる。ラジカル重合方法およびカチオン重合方法は、従来公知の方法を用いることができる。

【0062】上記のカチオン重合開始剤としては、特に限定されるものではないが、具体的には、硫酸、塩酸、硝酸、リン酸、ホウ酸等の鉱酸およびその部分中和塩；タングステン酸、モリブデン酸、タングストケイ酸、モリブドケイ酸、タングストリン酸、モリブドリリン酸等のヘテロポリ酸およびその部分中和塩；メタンスルホン酸、パラトルエンスルホン酸等の有機スルホン酸；フッ化ホウ素、塩化ホウ素、塩化アルミニウム、二塩化スズ、四塩化スズ等のルイス酸；スルホン酸基およびアルキルスルホン酸基の少なくとも一種のイオン交換機を有する酸性イオン交換樹脂；モルデナイト型、X型、Y型、β型、ZSM-5型等の酸性ゼオライト；ルイス酸（例えば、三フッ化ホウ素、塩化第一チタン、塩化第二チタン、塩化第一鉄、塩化第二鉄、塩化亜鉛、臭化亜鉛、塩化第一スズ、塩化第二スズ、臭化第一スズ、臭化第二スズ、二塩化ジブチル第二スズ、二臭化ジブチル第二スズ、テトラエチルスズ、テトラブチルスズ、トリエチルアルミニウム、塩化ジエチルアルミニウム、二塩化エチルアルミニウム等）と電子供与性化合物（例えば、ジエチルエーテル、N、N-ジメチルホルムアミド、N、N-ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドン、ヘキサメチルリン酸トリアミド、ジメチルスルホキシド、リン酸トリメチル、リン酸トリエチル等）との錯体；プロトン酸（例えば、ハロゲンカルボン酸類、スルホン酸類、硫酸モノエステル類、リン酸モノエステル類、リン酸ジエステル類、ポリリン酸エステル類、ホウ酸モノエステル類、ホウ酸ジエステル類等）を塩基（例えば、アンモニア、モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、ピリジン、ピペリジン、アニリン、モルホリン、シクロヘキシルアミン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、ブチルアミン等）により中和した化合物；トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート等のアリールスルフォニウム塩；ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート、ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェート等のアリールヨードニウム

塩；等が挙げられる。これらのカチオン重合開始剤は、単独でもあるいは２種類以上を併用して用いることもできる。

【0063】

【実施例】以下、実施例により、本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらにより何ら限定されるものではない。

【0064】実施例１（アクリル酸２-（ビニロキシエトキシ）エチル（以下、「VEEA」と呼ぶ）の製造）

攪拌装置、温度計、オルダーショウ型精留塔、液体添加ラインおよび空気バブリングラインを備え付けた３Ｌ５つ口フラスコに、２-（ビニロキシエトキシ）エタノール（丸善石油化学株式会社製）７９３ｇ、アクリル酸エチル１５０２ｇ、フェノチアジン３００ｍｇ、ジブチルスズオキシド１０ｇを添加した。混合攪拌および空気バブリングを行いながら、１３０℃のオイルバスにつけ昇温を開始した。

【0065】オルダーショウ型精留塔塔頂部より留出するアクリル酸エチル-エタノール共沸組成物中のアクリル酸エチルに相当する重量のアクリル酸エステルを液体添加ラインを通じて反応系に連続的に添加しながら１２時間反応を行った。

【0066】GC-1700型ガスクロマトグラフィー（（株）島津製作所製；以下「GC」と呼ぶ）により反応系を分析した結果、目的とするアクリル酸２-（ビニロキシエトキシ）エチルの収率は９２モル％であった。

【0067】実施例２

ジブチルスズオキシドをビス（ジブチルスズアセテート）オキシド１０ｇとした以外は、実施例１と同様の操作を行った。

【0068】GCにより分析した結果、目的とするアクリル酸２-（ビニロキシエトキシ）エチルの収率は９１モル％であった。

【0069】実施例３

ジブチルスズオキシドをジブチルスズジアセテート１０ｇとした以外は、実施例１と同様の操作を行った。

【0070】GCにより分析した結果、目的とするアクリル酸２-（ビニロキシエトキシ）エチルの収率は９０モル％であった。

【0071】実施例４

ジブチルスズオキシドをジブチルアセチルアセトナート１０ｇとした以外は、実施例１と同様の操作を行った。

【0072】GCにより分析した結果、目的とするアクリル酸２-（ビニロキシエトキシ）エチルの収率は９８モル％であった。

【0073】実施例５（メタクリル酸２-（ビニロキシエトキシ）エチル（以下、「VEEM」と呼ぶ）の製造）

アクリル酸エチルをメタクリル酸メチルとした以外は、実施例 1 と同様の操作を行った。

【0074】GC により分析した結果、目的とするメタクリル酸 2-（ビニロキシエトキシ）エチルの収率は 94 モル%であった。

【0075】実施例 6
ジブチルスズオキシサイドをビス（ジブチルスズアセテート）オキシサイド 10 g とした以外は、実施例 6 と同様の操作を行った。

【0076】GC により分析した結果、目的とするメタクリル酸 2-（ビニロキシエトキシ）エチルの収率は 92 モル%であった。

【0077】実施例 7
ジブチルスズオキシサイドをジブチルスズジアセテート 10 g とした以外は、実施例 6 と同様の操作を行った。

【0078】GC により分析した結果、目的とするメタクリル酸 2-（ビニロキシエトキシ）エチルの収率は 91 モル%であった。

【0079】実施例 8
ジブチルスズオキシサイドをジブチルアセチルアセトナート 10 g とした以外は、実施例 6 と同様の操作を行った。

【0080】GC により分析した結果、目的とするメタクリル酸 2-（ビニロキシエトキシ）エチルの収率は 99 モル%であった。

【0081】実施例 9 （一般式（4）で表される単位構造を有する単独重合体の製造）
攪拌装置、温度計、冷却装置、滴下装置および窒素ガス導入管を取付けた四つ口フラスコに VEEA 5.0 g、2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル（以下「AIBN」と呼ぶ）25.0 mg、ベンゼン 50 g を仕込み、混合攪拌しながら、窒素ガス気流下 55℃に昇温し、さらに同温度で 1 時間保持し、重合体を得た。

【0082】溶媒のベンゼンを減圧下留去し、それをヘキサン 500 ml を用いて再沈殿することにより精製した。重合体の精製収率は 97 モル%であった。

【0083】以上のようにして得た物質について、赤外吸収スペクトル（IR）を測定することにより物質の同定を行った。その結果、得られた重合体は、前記一般式（4）において、R¹、R³、R⁴ および R⁵ が水素原子であり、n が 2 である構造単位を有する重合体であることを確認した。重合体の赤外吸収スペクトル（IR）

を図 1 に示す。

【0084】また、HLC-8020 型ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（東ソー（株）製；以下「GPC」と呼ぶ）により測定した重合体の数平均分子量（ポリスチレン換算）は 27800 であった。

【0085】実施例 10 （一般式（4）で表される単位構造を有する単独重合体の製造）

VEEA を VEE M5.0 g とした以外は実施例 9 と同様の操作を行った。重合体の精製収率は 97 モル%であった。

【0086】以上のようにして得た物質について、赤外吸収スペクトル（IR）を測定することにより物質の同定を行った。その結果、得られた重合体は、前記一般式（4）において、R¹ がメチル基であり、R³、R⁴ および R⁵ が水素原子であり、n が 2 である構造単位を有する重合体であることを確認した。重合体の赤外吸収スペクトル（IR）を図 2 に示す。

【0087】また、GPC により測定した重合体の数平均分子量（ポリスチレン換算）は 29100 であった。

【0088】実施例 11 （一般式（4）で表される単位構造を有する共重合体の製造）

攪拌装置、温度計、冷却装置、滴下装置および窒素ガス導入管を取付けた四つ口フラスコに VEEA 5.0 g、アクリル酸メチル 2.5 g、AIBN 25.0 mg、ベンゼン 50 g を仕込み、混合攪拌しながら、窒素ガス気流下 55℃に昇温し、さらに同温度で 1 時間保持し、重合体を得た。

【0089】溶媒のベンゼンを減圧下留去し、それをヘキサン 500 ml を用いて再沈殿することにより精製した。重合体の精製収率は 94 モル%であった。

【0090】以上のようにして得た物質について、赤外吸収スペクトル（IR）を測定することにより物質の同定を行った。その結果、得られた重合体は、前記一般式（4）において、R¹、R³、R⁴ および R⁵ が水素原子であり、n が 2 である構造単位を有する重合体であることを確認した。重合体の赤外吸収スペクトル（IR）を図 3 に示す。

【0091】また、GPC により測定した重合体の数平均分子量（ポリスチレン換算）は 28700 であった。

【0092】

【表 1】

VEEA	実施例12	実施例13	実施例14	実施例15	実施例16
重合性化合物	種類 (g)	種類 (g)	種類 (g)	種類 (g)	種類 (g)
ラジカル重合開始剤	種類 (mg)	種類 (mg)	種類 (mg)	種類 (mg)	種類 (mg)
精製収率	(モル%)	(モル%)	(モル%)	(モル%)	(モル%)
GPC測定(数平均分子量)					

VEEM	実施例18	実施例19	実施例20	実施例21	実施例22
重合性化合物	種類 (g)	種類 (g)	種類 (g)	種類 (g)	種類 (g)
ラジカル重合開始剤	種類 (mg)	種類 (mg)	種類 (mg)	種類 (mg)	種類 (mg)
精製収率	(モル%)	(モル%)	(モル%)	(モル%)	(モル%)
GPC測定(数平均分子量)					

AB; アクリル酸ブチル
MMA; メタクリル酸メチル
HEA; アクリル酸2-ヒドロキシエチル
HEMA; メタクリル酸2-ヒドロキシエチル
St; スチレン
VAc; 酢酸ビニル

DBP; ジ-tert-ブチルパーオキサイド
BPP; tert-ブチルパーオキシビバレート(70%炭化水素溶液)
AIBN; 2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル
V-59; 2, 2'-アゾビス(2-メチルブチロニトリル)
V-65; 2, 2'-アゾビス(2, 4-ジメチルバレロニトリル)
V-70; 2, 2'-アゾビス(4-メトキシ-2, 4-ジメチルバレロニトリル)
V-601; ジメチル2, 2'-アゾビス(2-メチルプロピオネート)

【0093】実施例12～16 (一般式(4)で表される単位構造を有する共重合体の製造)

使用したラジカル共重合可能な重合性化合物とラジカル重合開始剤を表1に示した通りにする以外は、実施例11と同様の操作を繰り返して実施例12～16の共重合体を得た。

【0094】以上のようにして得た物質について、赤外吸収スペクトル(IR)を測定することにより物質の同定を行った。その結果、得られた重合体は、前記一般式(4)において、R¹、R³、R⁴およびR⁵が水素原子であり、nが2である構造単位を有する重合体である

ことを確認した。各共重合体の赤外吸収スペクトル(IR)を図4～図8にそれぞれ示す。

【0095】また、GPCにより測定した重合体の数平均分子量(ポリスチレン換算)を表1に示す。

【0096】実施例17 (一般式(4)で表される単位構造を有する共重合体の製造)

VEEAをVEEM5.0gとした以外は実施例11と同様の操作を行った。重合体の精製収率は96モル%であった。

【0097】以上のようにして得た物質について、赤外吸収スペクトル(IR)を測定することにより物質の同

定を行った。その結果、得られた重合体は、前記一般式(4)において、 R^1 がメチル基であり、 R^3 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 n が2である構造単位を有する重合体であることを確認した。重合体の赤外吸収スペクトル(IR)を図9に示す。

【0098】また、GPCにより測定した重合体の数平均分子量(ポリスチレン換算)は28400であった。

【0099】実施例18~22 (一般式(4)で表される単位構造を有する共重合体の製造)

使用したラジカル共重合可能な重合性化合物とラジカル重合開始剤を表1に示した通りにする以外は、実施例17と同様の操作を繰り返して実施例18~22の共重合体を得た。

【0100】以上のようにして得た物質について、赤外吸収スペクトル(IR)を測定することにより物質の同定を行った。その結果、得られた重合体は、前記一般式(4)において、 R^1 がメチル基であり、 R^3 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 n が2である構造単位を有する重合体であることを確認した。各共重合体の赤外吸収スペクトル(IR)を図10~図14にそれぞれ示す。

【0101】また、GPCにより測定した重合体の数平均分子量(ポリスチレン換算)を表1に示す。

【0102】実施例23 (一般式(5)で表される単位構造を有する単独架橋体の製造)

攪拌装置、温度計、冷却装置、滴下装置および窒素ガス導入管を取付けた四つ口フラスコにVEEA5.0g、AIBN25.0mg、ベンゼン50gを仕込み、混合攪拌しながら、窒素ガス気流下55℃に昇温し、さらに同温度で1時間保持し、ラジカル重合体を得た。

【0103】該重合体溶液を0℃冷却し、三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体35.5mgを添加し、混合攪拌しながら、窒素ガス気流下0℃で2時間保持し架橋体を得た。

【0104】溶媒のベンゼンを減圧下留去し、乾燥することにより精製した。重合体の精製収率は100モル%であった。

【0105】以上のようにして得た物質について、赤外吸収スペクトル(IR)を測定することにより物質の同定を行った。その結果、得られた架橋体は、前記一般式(5)において、 R^1 、 R^3 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 n が2である構造単位を有する架橋体であることを確認した。架橋体の赤外吸収スペクトル(IR)を図15に示す。

【0106】実施例24 (一般式(5)で表される単位構造を有する単独架橋体の製造)

VEEAをVEEM5.0gとした以外は実施例23と同様の操作を行った。架橋体の精製収率は100モル%であった。

【0107】以上のようにして得た物質について、赤外

吸収スペクトル(IR)を測定することにより物質の同定を行った。その結果、得られた架橋体は、前記一般式(5)において、 R^1 がメチル基であり、 R^3 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 n が2である構造単位を有する架橋体であることを確認した。架橋体の赤外吸収スペクトル(IR)を図16に示す。

【0108】実施例25 (一般式(5)で表される単位構造を有する架橋体の製造)

攪拌装置、温度計、冷却装置、滴下装置および窒素ガス導入管を取付けた四つ口フラスコにVEEA5.0g、アクリル酸メチル2.5g、AIBN25.0mg、三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体35.5mg、ベンゼン60gを仕込み、混合攪拌しながら、窒素ガス気流下内温を20℃とし、さらに同温度で2時間保持し、架橋体を得た。

【0109】溶媒のベンゼンを減圧下留去し、乾燥することにより精製した。架橋体の精製収率は100モル%であった。

【0110】以上のようにして得た物質について、赤外吸収スペクトル(IR)を測定することにより物質の同定を行った。その結果、得られた架橋体は、前記一般式(5)において、 R^1 、 R^3 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 n が2である構造単位を有する架橋体であることを確認した。架橋体の赤外吸収スペクトル(IR)を図17に示す。

【0111】

【表2】

ビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類	種類	実施例26	実施例27	実施例28	実施例29	実施例30	実施例31	実施例32
		VEEA	VEEA	VEEA	VEEM	VEEM	VEEM	VEEM
重合性化合物	(a)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	(b)	HEA	EVE	IBVE	MMA	HEMA	EVE	IBVE
ラジカル重合開始剤	(a)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	(b)	BPP	BBPMCH	CHP	TMBHP	DBP	LP	BPP
カチオン重合開始剤	(a)	70.0	75.0	25.0	100.0	30.0	150.0	120.0
	(b)	BF ₃ Et ₂ O	塩酸	塩酸	PTS	クエン酸	リン酸	BF ₃ Et ₂ O
精製収率	(a)	50.0	25.0	10.0	30.0	20.0	10.0	30.0
	(b)	100	100	100	100	100	100	100

BPP: t-ブチルパーオキシビバレート(70%炭化水素溶液)
 CHP: クメンハイドロパーオキシド(80%炭化水素溶液)
 TMBHP: 1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルハイドロパーオキシド
 DBP: ジ-tert-ブチルパーオキシド
 LP: ラウロイルパーオキシド
 BBPMCH: 1, 1-ビス(1-tert-ブチルパーオキシ)-2-メチルシクロヘキサ-2-エチルエーテル
 BF₃Et₂O: 三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体
 PTS: パラトルエンスルホン酸

【0112】実施例26～32 (一般式(5)で表される単位構造を有する架橋体の製造)

使用したビニルエーテル基含有(メタ)アクリル酸エステル類、共重合可能な重合性化合物、ラジカル重合性開始剤およびカチオン重合開始剤を表2に示した通りにする以外は、実施例25と同様の操作を繰り返して実施例26～32の架橋体を得た。得られた架橋体の構造はそ

れぞれ赤外吸収スペクトル(IR)を測定することにより前記一般式(5)で表される単位構造を有する架橋体であることを確認した。各架橋体の赤外吸収スペクトル(IR)を図18～図24にそれぞれ示す。

【0113】なお、実施例26～28で得られた架橋体は、前記一般式(5)において、R¹、R³、R⁴およびR⁵が水素原子であり、nが2である構造単位を有する架橋体であり、実施例29～32で得られた架橋体は、前記一般式(5)において、R¹がメチル基であり、R³、R⁴およびR⁵が水素原子であり、nが2である構造単位を有する架橋体であった。

【0114】

【発明の効果】本発明によれば、ラジカル重合性およびイオン重合性を併せ持ち、一方の重合体とした場合にも他方の重合性を十分に発揮できる(メタ)アクリル酸エステル類を工業的に製造することができる。さらに、種々の用途に使用可能なビニルエーテル基ペンダントラジカル重合体および架橋体を得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例9で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図2】 実施例10で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図3】 実施例11で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図4】 実施例12で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図5】 実施例13で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図6】 実施例14で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図7】 実施例15で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図8】 実施例16で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図9】 実施例17で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図10】 実施例18で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図11】 実施例19で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図12】 実施例20で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図13】 実施例21で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図14】 実施例22で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図15】 実施例23で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図16】 実施例24で得られた反応生成物の赤外吸

収スペクトルである。

【図17】 実施例25で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図18】 実施例26で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図19】 実施例27で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図20】 実施例28で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。


【図21】 実施例29で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図22】 実施例30で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。


【図23】 実施例31で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。

【図24】 実施例32で得られた反応生成物の赤外吸収スペクトルである。


【図1】




【図2】




【図3】




【図4】




【図5】




【図6】




【図7】




【図8】




【図9】




【図10】




【図11】




【図12】




【図13】




【図14】




【図16】




【図15】




【図17】




【図18】




【図19】




【図20】




【図21】




【図22】



【図23】



【図24】



フロントページの続き

F ターム(参考) 4H006 AA02 AC48 BA10 BA11 BA30
BA44 BA45 BP10 KA03 KE00
4H039 CA66 CD10 CD90
4J027 AC02 AC03 AC04 AC06 AC07
AJ02 CB03 CB08 CB09 CB10
CC02 CC03 CC05 CC06
4J100 AL74P BA02P BA08P CA01
CA03 CA23 DA01 FA03 FA08
FA12 JA01 JA03 JA50 JA64